ChovA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO	**POLITABER COMBI 48**
	CHAPE DE BITUME MODIFIÉ AVEC ÉLASTOMÈRES LBM(SBS) CHAPE ÉLASTOMÉRIQUE
	FICHE TECHNIQUE **Nº 37444 –** REVISION **5/13** CE

INFORMATION COMPLÈTE DE LA CHAPE POLITABER COMBI 48

CE

Voir "Declaración de Prestaciones – **DoP**" en: DoP_F_37444_13707_POLITABERCOMBI48_v01
Voir Marquage CE complet, au : DoP_F_37444_13707_POLITABERCOMBI48_v01

ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

Description de la chape:

Chape de bitume modifié avec des élastomères. Dimensions 1 m x 8 m et 4,8 kg/m^2. Armature de feutre de polyester non-tissé Finition : sous-face et surface en plastique. Mise en œuvre: adhésion par chalumeau. Dans les systèmes ''Adhérés'' ou'' Non-Adhérés'', au support.

Utilisations selon Normes AFNOR**-EN 13707, 13859-1, 13969, 13970 et 14695**

Emploi recommandé: conformément aux normes du pays d'usage..
Emploi non recommandé : chape exposée à l´intempérie ; chape supérieure pour une terrasse jardin.

TEST	MÉTHODE	VALEUR	UNITE	TOLERANCE
Résistance au feu extérieur:	EN 13501-5 : 2002	B_{ROOF}(t1)	Documentation de A.Chova,	
Réaction au feu:	EN 13501-1 : 2002	ClasseE	constatée par AENOR	
Etanchéité:	EN 1928 : 2000	Passe		
Résistance à la traction dans le sens longitudinal:	EN 12311-1 : 1999	700	N / 5 cm	± 200
Résistance à la traction dans le sens transversal:		450		± 150
Allongement dans le sens longitudinal:	EN 12311-1 : 1999	35	%	± 15
Allongement dans le sens transversal:		35		± 15
Résistance au passage des racines:	EN 13948 : 2007	PND		
Résistance au poinçonnement statique:	EN 12730 : 2001	≥ 15	kg	
Résistance au choc:	EN 12691 : 2006	1.000	mm	
Résistance à la déchirure:	EN 12310-1 : 1999	--		
Résistance des joints: (cizailles)	EN 12317-1 : 1999	450	N/ 5 cm	±150
Durabilité:	EN 1296 : 1999			
(Pliabilité)	EN 1109 :1999	--		
(Fluage)	EN 1110 : 1999	--		
Souplesse:	EN 1109 : 1999	≤ -15	ºC	
Substances dangereuses:	--	PND		

Passe → Positif ou correct; PND → Performance Non Déterminée; -- → Non exigible

AUTRES CARACTERISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE LA CHAPE POLITABER POL PY 48

Défauts Visibles:	EN 1850-1	Sans défauts visibles		
Masse surfacique:	EN 1849-1	4,8	kg/m^2	-5 / +10 %
Dimensions rouleau: (Longueur x Largeur)	EN 1848-1	8 x 1	m	≥
Adhérence de la finition de protection:	EN 12039	--	%	
Stabilité dimensionnelle:	EN 1107-1	≤ 0,5	%	
Résistance au fluage:	EN 1110	≥ 100	ºC	

AENOR Producto Certificado

Produit avec AENOR
(Selon la norme AFNOR-EN 13707)
Date: 01 d'Julio 2.013

Les informations fournies correspondent aux résultats obtenus dans nos propres laboratoires **Chova, S.A**. se réserve le droit de modifier ou annuler sans préavis quelconque caractéristique du produit. La garantie de **ChovA, S.A**. se limite a la qualité du produit.
En ce qui concerne la mise en œuvre du produit, **ChovA, S.A**. dénie tout compromis. L'emploie du produit et sa pose seront conformes aux recommandations de **Chova, S.A**. et aux prescriptions de la législation du pays de destination du produit, applicables en la matière. Cette fiche technique remplace toute autre édition antérieure. En cas de doute, veuillez contacter **ChovA, S.A**. pour obtenir une actualisation.