



1. DESCRIPCIÓN.

ChovASTAR PISCINAS es un revestimiento al clorocaucho para piscinas con excelente anclaje y elevada transpiración.

2. USOS.

Revestimiento de protección de piscinas y estanques de cemento, mortero u hormigón.

3. PROPIEDADES.

- Impermeable.
- Excelente adherencia.
- Buena resistencia al agua.
- Resistencia a la alcalinidad.
- Secado rápido.

4. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.

-Color	Azul
-Presentación	Botes de 5 Kg
-Densidad	1,34 ± 0,05 kg/l
-Viscosidad	190 ± 30 SG
-Contenido de sólidos en peso	63 ± 1%
-Secado tacto	10-30 min (Llenado de la piscina transcurridos 10-12 días)
-Repintado	24 h
-Rendimiento	4-6 m ² /kg

5. APLICACIÓN Y CONSUMO:

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. En caso necesario diluir el producto según el estado y porosidad del soporte para la aplicación de la primera capa. Añadir una o más capas hasta cubrición total del soporte.



ChovA
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

**CHOVASTAR
PISCINAS**

FICHA TÉCNICA Nº 75605 - REVISIÓN 1

CHOVASTAR®

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

- Esperar hasta el total fraguado (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante agua a presión y un cepillo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Caso de tratar con sulfamán (diluido al 10% en agua) la superficie para abrir el poro, limpiar con abundante agua, antes de proceder al pintado.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte. En cualquier caso siempre es aconsejable una primera mano muy diluida.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

Restauración y mantenimiento

- Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas, mediante un cepillo de púas de acero, rasqueta u otros medios mecánicos.
- En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la vieja pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
- No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua.
- Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.

Sobre paredes con moho, limpiar totalmente el soporte para asegurar una buena adherencia. Regular la superficie del soporte y sellarlo con una mano diluida del producto.

No utilizar en piscinas de fibra de vidrio con resinas de poliéster.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni con temperaturas del soporte elevadas.

No aplicar en caso de lluvia o humedad alta.

La limpieza de los útiles y herramientas se realizará con disolvente después de su uso.

6. ALMACENAMIENTO.

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados conservados en ambiente fresco y seco, a temperaturas entre 5° y 35° C, evitando las heladas y la acción directa del sol.

7. SEGURIDAD:

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.