

INFORMATION COMPLÈTE DE LA CHAPE CHOVAPLAST VEL 30



Voir "Declaración de Prestaciones – DoP" en: DoP_F_14001_13707_CHOVAPLASTVEL30_v01

Voir Marquage CE complet, au : DoP_F_14001_13707_CHOVAPLASTVEL30_v01

ASFALTOS CHOVA, S.A.

Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

Description de la chape:

Chape de bitume additionné avec polymères. Dimensions 1 m x 12 m et 3 kg/m². Armature de feutre de fibre de verre. Finition sous-face et surface en plastique. Mise en œuvre: adhésion par chalumeau. Dans les systèmes "Adhérés" ou "Non-Adhérés".

Emploi recommandé: conformément aux normes du pays d'usage..

Emploi non recommandé : chape supérieure dans un système exposé à l'intempérie ; chape supérieure pour une terrasse jardin.

TEST	MÉTHODE	VALEUR	UNITE	TOLERANCE
Résistance au feu extérieur:	EN 13501-5 : 2002	B _{ROOF} (t1)		Documentation de A.Chova, constatée par AENOR
Réaction au feu:	EN 13501-1: 2002	ClasseE		
Étanchéité:	EN 1928 : 2000	Passé		
Résistance à la traction dans le sens longitudinal:	EN 12311-1 : 1999	350	N / 5 cm	± 100
Résistance à la traction dans le sens transversal:		250		± 100
Allongement dans le sens longitudinal:	EN 12311-1 : 1999	--		
Allongement dans le sens transversal:		--		
Résistance au passage des racines:	EN 13948 : 2007	PND		
Résistance au poinçonnement statique:	EN 12730 : 2001	PND		
Résistance au choc:	EN 12691 : 2006	PND		
Résistance à la déchirure:	EN 12310-1 : 1999	--		
Résistance des joints: (cizailles)	EN 12317-1 : 1999	--		
Durabilité:	EN 1296 : 1999			
(Pliabilité)	EN 1109 :1999	--		
(Fluage)	EN 1110 : 1999	--		
Souplesse:	EN 1109 : 1999	≤ -10	°C	
Substances dangereuses:	--	PND		

Passé → Positif ou correct; PND → Performance Non Déterminée; -- → Non exigible

AUTRES CARACTERISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE LA CHAPE CHOVAPLAST VEL 30

Défauts Visibles:	EN 1850-1	Sans défauts visibles	
Masse surfacique:	EN 1849-1	3,0	kg/m ² -5 / +10 %
Dimensions rouleau: (Longueur x Largeur)	EN 1848-1	12 x 1	m ≥
Adhérence de la finition de protection:	EN 12039	--	%
Stabilité dimensionnelle:	EN 1107-1	--	%
Résistance au fluage:	EN 1110	≥ 70	°C



Produit avec AENOR
(Selon la norme AFNOR-EN 13707)
Date: 01 de Desembre 2.016

Les informations fournies correspondent aux résultats obtenus dans nos propres laboratoires **Chova, S.A.** se réserve le droit de modifier ou annuler sans préavis quelque caractéristique du produit. La garantie de **Chova, S.A.** se limite à la qualité du produit. En ce qui concerne la mise en œuvre du produit, **Chova, S.A.** dénie tout compromis. L'emploi du produit et sa pose seront conformes aux recommandations de **Chova, S.A.** et aux prescriptions de la législation du pays de destination du produit, applicables en la matière. Cette fiche technique remplace toute autre édition antérieure. En cas de doute, veuillez contacter **Chova, S.A.** pour obtenir une actualisation.