

ChovASTAR

PROTECTEUR DE MURS ENTERRÉS

CHOVASTAR®

code 7523

Protection contre l'humidité de murs enterrés

Description

ChovASTAR® PROTECTEUR DE MURS ENTERRÉS est un produit liquide dense à base de bitumes, résines et charges minérales à dissolution aqueuse. Une fois sec, le produit forme une barrière imperméabilisante.

Le produit est recommandé comme couche de protection contre l'humidité et les filtrations sur les murs enterrés.



Résistant aux températures extrêmes

Haute protection aux filtrations

4 kg

Installation

Avant d'appliquer le produit, il convient nettoyer la surface de poussières, huiles, graisses ou tout autre matériau qui puisse nuire à son application. La température ambiante doit être supérieure à 5° C et il ne doit pas exister risque de pluie.

Il faut appliquer une couche uniforme moyennant une brosse ou un rouleau. Laisser sécher pendant 24 heures. Pour une plus grande protection appliquer une deuxième couche.



ChovASTAR PROTECTEUR DE MURS ENTERRÉS

CHOVASTAR®

Protection contre l'humidité de murs enterrés

Information complémentaire

Présentation: Conditionnement de plastique. Contenu 4 kg.

Rendement: En fonction du type de surface, le rendement approximatif est 350 g/m² par couche. Avec un seau on peut couvrir 11 m² par couche.

Nettoyage: Si le produit est frais, les ustensiles employés peuvent se nettoyer facilement avec de l'eau. Une fois le produit sec, il faudra nettoyer les ustensiles avec des solvants.

Stockage: Protéger des intempéries, protéger du soleil et les températures doivent être supérieures à 5° C.

Caractéristiques techniques

DENSITÉ	1,1 g/cm ³
TEMPS DE SÉCHAGE ENTRE COUCHES	24 h.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	5° C à 30° C
INFLAMMABILITÉ.....	NON INFLAMMABLE
COMBUSTIBILITÉ	NON COMBUSTIBLE
NE CONTIENT PAS DE SOLVANTS	
COULEUR.....	NOIR

L'information fournie correspond aux données moyennes propres. La garantie de ChovA se limite à la qualité du produit. En ce qui concerne à la mise en œuvre, il faudra accomplir les requises spécifiées de l'installation.

Protecteur de murs enterrés



ChovA



Solutions d'étanchéité